PBF - tenkostenná zmršťovacia bužírka

Tenkostenné, samozhášavé zmršťovacie bužírky PBF sú veľmi flexibilné. Určené sú na izoláciu, ochranu, identifikáciu a zväzkovanie a nachádzajú široké využitie v elektronike, telekomunikáciách a automobilovom priemysle.



Technické špecifikácie

Pomer zmrštenia:	2:1
Samozhášavá:	áno
Lepidlo:	nie
Prevádzková teplota:	-55 °C až +125 °C
Min. teplota zmršťovania:	+90 °C
Min. teplota pre úplné zmrš.:	+110 °C
Pozdĺžne zmrštenie:	0 až max. 10 %
Materiál:	zosieťovaný polyolefín
Bezhalogénová:	áno (okrem ZŽ)
Certifikáty:	CE, RoHS
Profil:	okrúhly

TYP		Pred zmrštením (mm)		Po zmrštení (mm)		Balenie ks/cievka (m)
PBF (inch / mm)		Vnútorný priemer (min.)	Nominálna hrúbka steny	Vnútorný priemer (max.)	Nominálna hrúbka steny	
3/64”	1,2/0,6	1,2	0,18	0,6	0,33	10/150
1/16”	1,6/0,8	1,6	0,18	0,8	0,36	10/150
3/32”	2,4/1,2	2,4	0,25	1,2	0,44	10/150
1/8”	3,2/1,6	3,2	0,25	1,6	0,44	10/150
-	4/1	4,0	0,25	1,0	0,50	1/-
3/16”	4,8/2,4	4,8	0,25	2,4	0,56	10/75
1/4”	6,4/3,2	6,4	0,25	3,2	0,56	10/75
-	8/2	8,0	0,25	2,0	1,00	1/-
3/8”	9,5/4,8	9,5	0,30	4,8	0,56	1/75
1/2”	12,7/6,4	12,7	0,35	6,4	0,65	1/50
3/4”	19,0/9,5	19,0	0,40	9,5	0,89	1/30
1”	25,4/12,7	25,4	0,45	12,7	0,90	1/30
1 1/2”	38,1/19,0	38,1	0,50	19,0	1,00	1/30
2”	50,8/25,4	50,8	0,50	25,4	1,00	1/30
3”	76,2/38,1	76,2	0,55	38,1	1,20	1/15
4”	101,6/50,8	101,6	0,55	50,8	1,30	1/15

euroB.A.CH s.r.o., Oščadnica 72, 023 01 Oščadnica, SLOVENSKO
tel.: +421 41 433 3434, fax: +421 41 433 2332
e-mail: info@eurobach.sk, www.eurobach.sk