

ZMRŠŤOVACIA TECHNIKA

TYP - CRDW - opravné manžety

Pomer zmrštenia: **4:1**
Zmršťovacia teplota: **120°C**
Lepidlo vo vnútri: **áno**
Odolnosť voči UV: **áno**
Samozhášavá: **nie**
Smernica RoHS: **vyhovuje**
Homologizácia: **RoHS**
Bezhalogénov: **áno**
Farba: **čierna**

Pre opravy a izolácie káblov do 1 kV.



TYP	Max. priemer kábla (mm)	Min. priemer kábla (mm)	Prierez kábla CYKY (mm²)	Balenie (m)
CRDW 36/10	36	10	4x10-70	1
CRDW 55/13	55	13	4x95-120	1
CRDW 85/22	85	22	4x150-240	1
CRDW 108/27	108	27	-	1
CRDW 136/30	136	30	-	1
CRDW 180/50	180	50	-	1

POSTUP PRI PRÁCI:

- zmršťovacie bužírky by sa mali používať tak, aby boli schopné zmrštenia na priemer o 20% menší než je priemer aplikovaného predmetu
- pri rezaní a strihaní je dôležité, aby bol rez hladký
- teraz nasadíte zmršťovaciu bužírku na aplikovaný predmet
- začnete so zmršťovaním; na tento proces môžete použiť prístroj Steinel alebo zmršťovací tunel
- optimálna zmršťovacia teplota materiálov je dôležitá pre krátku zmršťovaciu dobu; doporučený rozsah zmršťovacích teplôt nájdete pri jednotlivých typoch; tenkostenné zmršťovacie bužírky sa zmršťujú v takej rýchlosti, aby bol predmet utesnený a aby sa teplota zvýšila iba nepatrne počas zmršťovacieho procesu
- v prípade zmršťovacej bužírky s lepidlom sa pri správnom zmrštení objaví na konci malé množstvo lepidla, preto je potrebné zmršťovať ich od stredu
- dávajte pozor, aby počas zmršťovacieho procesu nedošlo k prehriatiu; prehriatie počas zmršťovania spôsobuje bubliny, bezfarebnosť alebo trhanie bužírky

Vzor objednávky:

Pre každú objednanú položku, prosím špecifikuje názov výrobku a každú z nasledovných možností: typ; veľkosť; farbu; množstvo popr. balenie; na požiadanie môže byť nasekaná a potlačená.

- príklad objednávky: 5031600, PBF, 3/16", čierna, 1.000 m, 100 m - cievky, nepotlačené

Prosím, všimnite si, že nie všetky farby sú štandardné a niektoré typy sa dajú objednať len po baleniach. V týchto prípadoch sú nutné minimálne objednávacie množstvá.

Doplňujúce informácie:

Doba skladovania je do 60 mesiacov pri teplote do 25°C (norma VG 95 343) v krytom sklade bez možnosti vystavenia slnečnému žiareniu.

Spoločnosť euroB.A.CH. nenesie zodpovednosť za nedostatok informácií pracovníka alebo zákazníka, nepresne prevedenú prácu a pod. Rovnako nepreberáme a nenesieme zodpovednosť za finančné či iné postihy, ktoré sa týkajú používania zmršťovacích bužíriek a ďalšieho sortimentu.

V žiadnom prípade nie sme zodpovední za nejaké možné, nepriame alebo následné škody alebo škody vyplývajúce z ďalšieho predaja, spätného predaja, prevodu, používania alebo zneužitia produktu.

Na objednávku dodávame aj ďalšie typy zmršťovacích produktov vrátane prístrojov na zmršťovanie.

Napríklad: bužírky s veľmi tenkou stenou, flexibilné, z PVC, Kynaru, Vitonu, Teflonu...